

Animamundi

Beltéri dekorációs festék, enyhén metallizált bársonyhatással

TERMÉKLEÍRÁS Animamundi

mérsékelt gyöngyházfényű, matt hatású felületet kínál, másrészt erőteljesen anyaghatású, strukturált megjelenést biztosít.

AZONOSÍTÓ JELLEMZŐ

akril-sztirol kopolimer diszperzió

Térfogatsűrűség:

- Animamundi Base Silver: 1,38 ± 0,05 g/ml
- Animamundi Base Gold: 1,29 ± 0,05 g/ml

TELJESÍTMÉNYJELLEMZŐK

Az Animamundihangsúlyos anyagstruktúrával és finom, szaténfényű gyöngyházossággal rendelkező dekorációs festék.

HIGÍTÁS

Felhasználásra kész.

FIGYELMEZTETÉS

A színezés és a felhordás előtt a terméket alaposan keverje fel. Ne alkalmazza friss vagy erősen lúgos aljzatokon; az aljzatnak megfelelő érési idővel kell rendelkeznie, amely általában négy hét.

FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉS ÉS FELHORDÁS

(Környezeti feltételek: T = 25 °C, RH = 60%)

A felület legyen száraz, pormentes, nedvességtől mentes.

Szükség esetén végezze el az aljzat javítását vagy megerősítését speciális termékekkel.

Penészes felületek esetén kezelje az aljzatot megfelelő penészeltávolító szerekkel.

A port, szmogot és egyéb szennyeződésekét távolítsa el.

Nem megfelelően kötött, porló aljzatok esetén vigyen fel egy réteg Decofix (mikronizált fali fixáló) anyagot, ecsettel, hígítva.

Száraz és megfelelően szilárd aljzatra hordjon fel egy réteg Novaprimer (pigmentált, vizes bázisú akril alapozó) anyagot, ecsettel vagy hengerrel.

Teljes száradás után hordja fel az első réteg Animamundi anyagot rozsdamentes acél simítóval, egyenletesen kitöltve a felületet,

ügyelve arra, hogy ne alakuljanak ki anyagfelhalmozódások.

A még nedves felületet simítsa át rozsdamentes simítóval az egyenletes végeredmény érdekében.

Várja meg a felület teljes száradását (általában 8 óra), majd hordjon fel egy második réteg Animamundi anyagot rozsdamentes acél simítóval.

A még nedves felületet a kívánt hatásnak megfelelően dolgozza el.

METAL CORE HATÁS

A második réteg Animamundi felhordása után, a felületet még nedves állapotban simítsa át tiszta rozsdamentes acél simítóval, felülről lefelé, valamint jobbról balra haladva.

Várjon néhány percet, majd ismétlje meg az előző műveletet, elsimítva az esetlegesen kialakult éleket.

SZÁRADÁSI IDŐ

Kb. 24 óra, az aljzat típusától, nedvszívó képességétől és a környezeti feltételektől függően.

FELÜLETVÉDELEM

Erős igénybevételnek kitett felületeken javasolt egy vagy több réteg Clear Coat (színtelen beltéri védőbevonat) alkalmazása.

A Clear Coat felhordását teljesen száraz felületen kell elvégezni:

- az első réteget 20% vízzel hígítva,
- a második réteget 5% vízzel hígítva.

A legjobb esztétikai eredmény a Clear Coat felhordásával érhető el, finom struktúrájú hengerrel, a felület felső részétől lefelé haladva.

A védett felületek enyhe színárnyalat változást mutathatnak, a felhordott Clear Coat mennyiségétől függően.

AJÁNLÁSOK

Az anyagot a teljes alkalmazási folyamat során védeni kell a fagytól és a jelentős hőingadozástól.

Ne alkalmazza:

- +5 °C alatti vagy +35 °C feletti levegő-, aljzat- vagy anyaghőmérsékleten,
- közvetlen napsugárzás alatt,
- túlmelegedett felületeken (akkor sem, ha azok árnyékban vannak).

A környezeti páratartalom maximum 75%,

az aljzat nedvességtartalma < 10%.

Ajánlott minden munkát azonos gyártási tételből származó anyaggal befejezni.

Eltérő gyártási tételek használata esetén célszerű az anyagokat egymással összekeverni, a kisebb színeltérések elkerülése érdekében.

Az említett anyagok helyes alkalmazására, hígítására és felhordására vonatkozóan javasolt a megfelelő műszaki adatlapok alapos áttanulmányozása.

A felület előkészítés, az anyagok kezelése és a felhordás minden fázisában javasolt a megfelelő szerszámok és az egyéni védőeszközök (EVE) használata.

SZERSZÁMOK TISZTÍTÁSA

Használat után azonnal, vízzel.

ANYAGSZÜKSÉGLET (KIADÓSSÁG)

Animamundi: 5–8 m²/l, két rétegben, az aljzat felületi minőségétől és nedvszívó képességétől függően.

Javasolt a tényleges anyagszükségletet próbafelhordással ellenőrizni az adott aljzaton.

SZÍNEK

Base Silver, Base Gold és az Animamundi színekártya színei.

KISZERELÉS

1 l; 2,5 l; 5 l

TÁROLHATÓSÁG ÉS ELTARTHATÓSÁG FELTÉTELEI

A terméket lehetőség szerint a gyártástól számított 2 éven belül kell felhasználni, amennyiben eredeti, bontatlan csomagolásban, megfelelő hőmérsékletű körülmények között kerül tárolásra.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

2004/42/EK irányelv szerint:

Animamundi (dekoratív hatású festék)

Az Animamundi esetében alkalmazandó EU határérték (A/I kategória):

200 g/l (2010)

Az Animamundi legfeljebb 200 g/l VOC-t (illékony szerves vegyületet) tartalmaz.

A termék a hatályos jogszabályok értelmében nem igényel külön veszélyességi jelölést.

A terméket a mindenkor hatályos munka- és egészségvédelmi előírásoknak megfelelően kell használni.

A maradék anyagot tilos a csatornahálózatba, élővizekbe vagy a talajra juttatni.

Felhasználás után a csomagolóanyagokat nem szabad a környezetbe szétszórni; a maradék anyagot hagyja teljesen megszáradni, majd veszélyes hulladékként kezelje.

Gyermekek elől elzárva tartandó.

Lenyelés esetén azonnal orvoshoz kell fordulni.

További információért tekintse meg a termék biztonsági adatlapját (SDS).

A Colorificio Novacolor garantálja, hogy a jelen adatlapban szereplő információk a legjobb műszaki és tudományos ismeretei, valamint tapasztalatai alapján kerültek megadásra; ugyanakkor nem vállal felelősséget az alkalmazás során elért eredményekért, mivel a felhasználás körülményei a vállalat ellenőrzési körén kívül esnek. Minden esetben javasolt a termék konkrét felhasználási célra való alkalmasságának előzetes ellenőrzése.

A jelen adatlap minden korábbi változatot érvénytelenít és felvált.