

Novacolor is a
brand of San Marco
Group Spa

casati@casati.hu
+36 30 417 1819
www.novacolorhungary.hu

Bemutatótermünk:
2335 Taksony,
Ipartelep 1.

Dune

Metál hatású, kvarchomokos dekorációs falfesték



N379 / N020

DUNE - V.2025-07-25

LEÍRÁS

Kvarchomok tartalmú, beltéri dekoratív bevonat, amely exkluzív látványhatásokat és lenyűgöző fényjátékot eredményez. A Dune különleges kötőanyaggal készül, amely fenntartható biomasszából származik, és a fosszilis alapanyagokat váltja ki. Ez a "mass balance approach" néven ismert technológiai-gyártási rendszernek köszönhető, amely a REDcert2 tanúsítással rendelkezik. A termék megfelel az Eurofins Indoor Comfort Gold előírásainak.

JELLEMZŐK

Kötőanyag jellege: vízbázisú akril polimer
Sűrűség:
Dune Base Silver: 1,10 +/- 0,05 g/ml
Dune Base Gold: 1,10 +/- 0,05 g/ml
Dune Extrawhite: 1,14 +/- 0,05 g/ml

Száradás (25 °C és 65% relatív páratartalom mellett):
érintésszáraz: 1 óra
átfesthető: 6 óra

Beltéri levegőminőség osztályozás: A+
REDcert² minősített termék: fosszilis nyersanyag-megtakarítás megújuló alapanyagok használatával az értékláncban
IACG Indoor Air Comfort Gold tanúsítvány (Eurofins IACG-442-01-02)

HASZNÁLAT

Alkalmazása egyszerű és az anyag sokoldalúságának köszönhetően különböző szerszámokkal is felhordható, és számos különböző árnyalat, textúra és egyedi hatás érhető el vele.

HIGÍTÁS

Ecsettel vagy glettvassal - használatra kész
Hengerrel - vízzel higítható maximum 20%-ban

FIGYELMEZTETÉS

A terméket alaposan keverje fel a színezés és az alkalmazási ciklus megkezdése előtt. Ne vigye fel nedves/friss felületre; várja meg a megfelelő kiszáradási időt, amely általában négy hét.

FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

(25 °C hőmérséklet és 60% relatív páratartalom esetén)
A felületnek tökéletesen száraznak, portól és nedvességtől mentesnek kell lennie. Szükség esetén javítsa ki vagy erősítse meg a felületet megfelelő termékekkel. Penészedés esetén kezelje a felületet megfelelő, speciális termékkel. Távolítsa el a pergő festékrétegeket. A régi, vastagabb mészalapú festék- és enyvfesték-rétegeket el kell távolítani. A felhordás előtt távolítsa el a port, szmogot és egyéb szennyeződések.

Nem egyenletes vagy porló felületek esetén vigyen fel egy réteg, hígított Decofix (mikronizált falfixáló) alapozót ecsettel.
Száras és kompakt felületeken vigyen fel egy réteg Novaprimer (vízbázisú, pigmentált akril alapozó) terméket ecsettel vagy hengerrel. Várja meg, amíg az alapozó teljesen megszárad, majd alkalmazza a Novalux I vagy Novalux E vízbázisú falfestéket.

A száraz alapozóra vigyen fel egy réteg Dune terméket hengerrel vagy glettvassal, a festéket egyenletesen eloszlatva. Távolítsa el a felesleges anyagot. Miután a felület teljesen megszáradt, vigye fel a második, hígítatlan réteget rozsdamentes acél glettvassal vagy rövid szálú hengerrel, valamivel több anyagot használva. A még nedves felületen dolgozza át az anyagot rozsdamentes acél glettvassal körkörös mozdulatokkal, amíg el nem éri a kívánt hatást.
Száradási idő: kb. 24 óra, a felület típusától, nedvszívó képességétől és a környezeti feltételektől függően.

VÉDELEM

Az alkalmazás során az anyagot védeni kell a extrém hidegtől és a nagy hőmérséklet ingadozásoktól az egész felhordási folyamat alatt. Ne alkalmazza akkor, ha a levegő, a felület vagy maga a termék hőmérséklete +5 °C alatt vagy +35 °C felett van.

A környezeti páratartalom legyen <75%, az aljzat nedvességtartalma pedig <10%.

A termék optimális megjelenésének és teljesítményének biztosítása érdekében javasoljuk, hogy a fenti környezeti feltételek mellett végezze az alkalmazást.

BIZTONSÁG

EU határérték (2004/42/EK irányelv):

Kategória A/I – dekoratív hatású bevonatok (vizes bázisú): 200 g/l (2010)
A termék legfeljebb 200 g/l VOC-ot tartalmaz.

A terméket a mindenkori egészségügyi és biztonsági előírásoknak megfelelően használja. Használat után a csomagolóanyagot ne dobja a környezetbe. Hagyja, hogy a maradék teljesen megszáradjon, majd kezelje veszélyes hulladékként. A maradékot ne öntse a csatornába, vízfolyásokba vagy a talajra.
További információkért tekintse meg a biztonsági adatlapot.

SZERSZÁMOK TISZTÍTÁSA | Használat után azonnal vízzel

SZAVATOSSÁG | A terméket lehetőleg 2 éven belül használja fel, ha az eredeti, bontatlan csomagolásban és megfelelő hőmérsékleten van tárolva.
Tárolási hőmérséklet: +5 °C és +30 °C között.

SZÍN | Ezüst, arany és extra fehér alapszínekben, saját színekártya alapján színezhető

KISZERELÉS | 1 liter, 3 liter, 5 liter

KIADÓSSÁG | 8–10 m²/l két rétegben, az felület típusától és nedvszívó képességétől függően