

Novacolor is a
brand of San Marco
Group Spa

casati@casati.hu
+36 30 417 1819
www.novacolorhungary.hu

Bemutatótermünk:
2335 Taksony,
Ipartelep 1.

Era A Pennello / Lime Paint

Mész alapú dekorációs festék



ERA A PENNELLO / LIME PAINT - V.2025-04-02

LEÍRÁS

Az Era a Pennello egy meszes alapú festék, amely válogatott adalékanyagokat és módosító anyagokat tartalmaz, így biztosítva a termék kiváló feldolgozhatóságát. A különleges összetétel lehetővé teszi lágú és élénk árnyalatok elérését. Az alkalmazott festékréteg vékonysága miatt a felület textúrája és anyaga enyhén áttetsző, így a háttér anyagának jellege is megmarad.

HASZNÁLAT

A természetes meszes vakolatok a legalkalmasabb alapfelületek az Era a Pennello számára, mivel a festék kémiaiilag reagál a meszes felülettel, így egy egyedi egységes réteget hoz létre, amely hosszabb ideig megőrzi a meszes bevonat tartósságát.

Az Era a Pennello alkalmazható továbbá a következő felületeken is:

- Meszes és cement habarcsok
- Vakolatok
- Gipszkarton

TULAJDONSÁGOK

Kötőanyag jellege: levegőmeszes, 5% organikus módosítással
Sűrűség: $1,61 \pm 0,05$ g/ml
Illékony szerves vegyületek (VOC) meghatározása: ISO 11890:2 (hígítatlan) < 5 g/l
Beltéri levegőminőség osztályozás: A+
Tanúsítvány: Eurofins Indoor Air Comfort Gold

JELLEMZŐK

Kiemelkedő légáteresztő képességének köszönhetően az Era a Pennello minden olyan felülethez ajánlott, ahol az áteresztő képesség megőrzése fontos.

HIGÍTÁS

Az első réteget hígítsa 40–50% vízzel, a második réteget pedig 25–30% vízzel.

BIZTONSÁG

A terméket alaposan keverje fel színezés és felhordás előtt.
Ne vigye fel friss/új felületre; várja meg a megfelelő száradásiidőt, amely általában 4 hét.

FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

(25 °C hőmérséklet és 60% relatív páratartalom esetén)
A felületnek tökéletesen száraznak, por- és nedvesség mentesnek kell lennie. Szükség esetén javítsa ki vagy erősítse meg a felületet megfelelő termékekkel. Penészedés esetén kezelje a felületet megfelelő, speciális szerrel. Távolítsa el a régi, leváló festékrétegeket. A régi, vastagabb festékrétegeket el kell távolítani.

Nem egyenletes vagy porló felületek esetén vigyen fel egy réteg **Decofix** (mikronizált falfixáló) alapozót, hígítva, ecsettel.

Száraz és kompakt felületeken vigyen fel egy réteg **Acricolor** (vízbázisú, pigmentált akril alapozó) vagy **Novaprimer** (vízbázisú, pigmentált akril primer) alapozót, hígítva, ecsettel.

A száraz felületre vigyen fel egy réteget Era a Pennello termékből hengerrel, ecsettel vagy airless rendszeren keresztül, hígítva. Simítsa el, vagy távolítsa el a felesleges anyagot.

Miután a felület teljesen megszáradt, vigye fel a második réteget Era a Pennello-ból szintén hengerrel, ecsettel vagy airless-szel, hígítva.

VÉDELEM

A beltéri felületek védelme és dekorálása lehetséges Cera Wax vagy Cera Wax Plus alkalmazásával.

A kültéri felületek erősebb védelme Acquadivetro használatával érhető el. Az Acquadivetro csak legalább 20–30 nappal az Era a Pennello felhordása után alkalmazható, stabil időjárási körülmények között (T = 25 °C, UR = 60%), hogy a felület pH-értéke 12 alá csökkenjen.

Az Acquadivetro alkalmazása megváltoztatja a felület fényességét, kissé mattabbá teszi azt.

AJÁNLÁS

A felhordási folyamat során a terméket védeni kell a extrém hidegtől és a nagy hőingadozásoktól.

Nem szabad alkalmazni, ha a levegő, az felület vagy a termék hőmérséklete +5 °C alatt vagy +35 °C felett van, továbbá közvetlen napsütésben, illetve túlmelegedett felületeken (akkor sem, ha már árnyékban vannak).

Az Era a Pennello kültéri alkalmazása esetén világos árnyalatok választása ajánlott, és mésztűrő, kültéri felhasználásra alkalmas színezőket kell alkalmazni.

A helyes használathoz, hígításhoz és felhordáshoz minden esetben informálódj az érintett termékek műszaki adatlapjairól.

KIADÓSSÁG | Kiadósság: 2–4 m²/kg, két rétegben, a kialakított hatástól, az aljzat típusától és annak nedvszívó képességétől függően.

SZERSZÁMOK TISZTÍTÁSA | Használat után azonnal vízzel.

SZÍN | Fehér alapszín, továbbá színezhető a Mineral Finishes színekártya szerint

KISZERELÉS | 5 kg, 20 kg

SZAVATOSSÁG | A csomagolt termék 24 hónapig eláll, amennyiben az eredeti, bontatlan csomagolásában, +5°C és +35°C közötti hőmérsékleten kerül tárolásra. Mivel mészbázisú termékről van szó, tárolás során az anyag viszkozitása növekedhet.

BIZTONSÁG | EU határérték (2004/42/EK irányelv)
Kategória A/c: ásványi alapú kültéri falbevonatok (vízbázisú): 40 g/l (2010)
A termék legfeljebb 30 g/l VOC-ot tartalmaz.
Súlyos szemkárosodást okoz.
Bőrirritáló hatású.
A terméket a hatályos higiéniai és biztonsági előírásoknak megfelelően kell szállítani, használni és tárolni. A maradékot teljesen hagyja megszáradni, majd különleges hulladékként kezelje.
További információkért lásd a biztonsági adatlapot.