

Luce_Wall Painting

Beltéri dekorációs festék, metálós hatással

TERMÉKLEÍRÁS

A Luce_Wall Painting egy beltéri felületek gyöngyházfényű dekorációs anyaga, amely metálós töltőanyagokból készül, és finoman metálós hatást hoz létre.

A Luce_Wall Painting a Novacolor környezeti fenntarthatóság iránti aktuális elkötelezettségét képviseli.

A biológiai lábnyom csökkentése érdekében a Luce_Wall Painting speciális kötőanyaggal készül, amely fenntartható biomasszából származik, így kiváltja a fosszilis eredetű alapanyagokat.

Ez a megoldás a REDcert2 tanúsítvánnyal rendelkező „mass balance” technológiai-gyártási módszernek köszönhető.

JELLEMZŐK

Kötőanyag típusa: akril polimer emulzió

Térfogatsűrűség:

- Luce_Wall Painting Base Silver: $1,18 \pm 0,05$ g/ml
- Luce_Wall Painting Base Gold: $1,18 \pm 0,05$ g/ml

REDcert² tanúsítvánnyal rendelkező termék:

A termék a megújuló nyersanyagok alkalmazásának köszönhetően csökkenti a fosszilis erőforrások felhasználását a gyártás során.

FELHORDÁS

Egyszerűen felhordható ecsettel

HIGÍTÁS

Felhasználásra kész, szükség esetén legfeljebb 10%-ban hígítható vízzel.

SZÁRADÁS

Kb. 24 óra, az aljzat típusától, annak nedvszívó képességétől és a környezeti feltételektől függően.

KIADÓSSÁG

5-7 m²/liter, 2 rétegben

SZÍN

- Base Silver
- Base Gold
- Színezhető saját színkártya szerint

KISZERELÉS

1 liter, 4 liter

FELHORDÁS

A megszáradt felületen egy réteg, hígított anyagot kell felhordani ecsettel, keresztirányú mozdulatokkal.

A még nedves felületet át kell simítani az esetleges anyagfelhalmozódások megszüntetése érdekében.

Csíkozott ecsethatás:

A megszáradt felületen egy réteg anyagot kell felhordani zománccfestékhez való hengerrel, törekedve a termék egyenletes eloszlására a felületen.

Az első réteg teljes száradása után a felület egyes részein egy második réteg, nem hígított anyagot kell felhordani ecsettel.

A még nedves felületet rozsdamentes acél glettvassal kell elsimítani a kívánt hatás kialakítása érdekében.

FIGYELMEZTETÉSEK

A színezés és a felhordás előtt a terméket alaposan keverje fel. Friss, illetve lúgos kémhatású felületre nem alkalmazható; ilyen esetben meg kell várni a felület száradását.

FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE ÉS FELHORDÁS

(A környezeti feltételekre vonatkoztatva: T = 25 °C, relatív páratartalom = 60%)

A felületnek száraznak és pormentesnek kell lennie.

Szükség esetén a felületet meg kell erősíteni speciális termékek alkalmazásával.

Penész jelenléte esetén a felületet megfelelő penésztávoltító szerekkel kell kezelni.

Az esetleges régi festékrétegek leváló, hámló részeit el kell távolítani.

Az esetleges port, szmogot és egyéb lerakódásokat el kell távolítani. Nem megfelelően száraz, porló aljzat esetén egy réteg Decofix hígított anyagot kell ecsettel felhordani.

Száraz és megfelelően tömör aljzaton egy réteg Novaprimert (vízbázisú, pigmentált akril fixáló) kell ecsettel vagy hengerrel felvinni.

Kivitelezési igény esetén, vagy a felület tömörebb megjelenésének elérése érdekében, az aljzat megfelelő fixálóval történő előkezelése után, két réteg Novalux E Bianco (mosható beltéri falfesték) is felhordható.

AJÁNLÁS

Az anyagot védeni kell a fagytól és a jelentős hőmérséklet ingadozásoktól. Nem ajánlott használni, ha a levegő, a felület vagy a termék hőmérséklete +5 °C alatti vagy +35 °C feletti, továbbá közvetlen napsugárzásnak kitett felületen, illetve túlmelegedett felületen (akkor sem, ha az már árnyékban van).

A környezeti páratartalom < 75%, az aljzat nedvességtartalma < 10% kell legyen.

Javasolt mindig azonos gyártási tételből származó anyagot használni. Amennyiben különböző gyártási tételek kerülnek felhasználásra, célszerű azokat egymással összekeverni az esetleges enyhe színeltérések elkerülése érdekében.

Olyan munkák esetén, ahol elkerülhetetlen az új gyártási tétellel való folytatás, nem ajánlott a színeket közvetlenül egymás mellé felhordani. Az átmenetek kialakításához a felület természetes megszakításait kell felhasználni, mint például profilozások, élek, sarkok stb.

Az említett anyagok helyes alkalmazására, hígítására és kivitelezésére vonatkozóan javasolt a vonatkozó műszaki adatlap gondos áttanulmányozása.

A felület előkészítés, az anyagelőkészítés és a kivitelezés minden fázisában ajánlott a megfelelő szerszámok, valamint az egyéni védőeszközök (EVE / DPI) rendeltetésszerű használata.

TÁROLÁSI IDŐ ÉS FELTÉTELEK

2004/42/CE irányelv:

Luce_Wall Painting (dekorációs hatású falfesték)

Az EU határértéke a Luce_Wall Painting (A/I kategória) számára: 200 g/l (2010).

A Luce_Wall Painting legfeljebb 200 g/l VOC-t tartalmaz.

A terméket a gyártástól számított 2 éven belül javasolt felhasználni, amennyiben az eredeti, bontatlan csomagolásban, megfelelő hőmérsékleti körülmények között tárolták.