

Novacolor
is a brand of
San Marco Group Spa

info@novacolor.it
www.novacolor.it

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia
info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Swahili

Texturált fémes dekoratív bevonat beltérre, ezüst és arany színekben



N376

SWAHILI - V.2025-07-25

LEÍRÁS

A Swahili egy beltéri dekorációs festék, amely metálos töltőanyagok és kvarchomok hozzáadásával készül, és finoman metallikus hatást hoz létre.

A biológiai lábnyom csökkentése érdekében a Swahili egy speciális kötőanyaggal készül, amely fenntartható anyagokból származik, így kiváltja a fosszilis eredetű alapanyagokat. Ez a megoldás a REDcert2 tanúsítvánnyal rendelkező „mass balance” gyártási módszernek köszönhetően vált lehetővé. A termék megfelel az Eurofins Indoor Air Comfort Gold beltéri levegőminőségi előírásainak.

TANÚSÍTVÁNY

- Indoor Air Quality: A+
- REDcert² tanúsítvánnyal rendelkező termék: A termék a megújuló nyersanyagok alkalmazásának köszönhetően csökkenti a fosszilis erőforrások felhasználását.
- Indoor Air Comfort Gold (IACG) tanúsítvánnyal rendelkező termék (Eurofins IACG-442-01-02)

JELLEMZŐK

Kötőanyag típusa: akril polimer emulzió

Térfogatsűrűség:

- Swahili Base Silver: 1,25 ± 0,05 g/ml
- Swahili Base Gold: 1,25 ± 0,05 g/ml
- Swahili Extrawhite: 1,26 ± 0,05 g/ml

SZÁRADÁS

(25 °C és 65% relatív páratartalom mellett):

- érintésszáraz: 1 óra
- átfesthető: 6 óra múlva

FELHORDÁS | Egyszerű és praktikus, ecsettel felhordható

HIGÍTÁS | Felhasználásra kész, szükség esetén maximum 20%-ban hígítható vízzel

KIADÓSSÁG | 6–7 m²/l két rétegben

SZÍN |

- Ezüst bázis
- Arany bázis
- Extrawhite
- Színezhető saját színekártya alapján.

KISZERELÉS | 1 l; 3 l; 5 l.

ALKALMAZÁS | (A környezeti feltételekre vonatkoztatva: T = 25 °C, relatív páratartalom = 60%)

Szükség esetén az aljzatot meg kell erősíteni, erre alkalmas, speciális termékek alkalmazásával.

Penész jelenléte esetén a felületet megfelelő penészseltávolító szerekkel kell kezelni.

Az esetleges régi festékrétegek leváló részeit el kell távolítani.

A por-, szmog- és egyéb lerakódásokat el kell eltávolítani.

Gyenge tapadású, porló aljzatok esetén alkalmazzon Decofix alapozót.

Száraz és megfelelően szilárd felületen használjon Novaprimer alapozót.

Az alapozó teljes száradása után hordja fel a Novalux I vagy Novalux E diszperziós festéket.

A különböző dekoratív hatások alkalmazási technikáiról további információk a gyártó weboldalán található.

Erős igénybevételnek kitett felületeken javasolt egy vagy több réteg Clear Coat (színtelen beltéri védőbevonat), vagy alternatív megoldásként Clear Finish Monocomponent (vízbázisú, egykomponensű poliuretán védőbevonat) alkalmazása.

Kérjük, tekintse meg a termék műszaki adatlapját.

Az így védett felületek enyhe árnyalatváltozást mutathatnak, amely a felhordott védőréteg mennyiségétől függ.

Amennyiben különböző gyártási tételekből származó anyagok kerülnek felhasználásra, javasolt azokat összekeverni egymással, az esetleges enyhe színeltérések elkerülése érdekében.

Az említett anyagok helyes felhasználására, a hígításra és a kivitelezési eljárásokra vonatkozó részletes információkért kérjük, figyelmesen olvassa el az adott termék műszaki adatlapját.

Az aljzat előkészítésének, a termékek előkészítésének és a felhordás minden fázisában kötelező a megfelelő szerszámok és egyéni védőeszközök (PPE / védőfelszerelések) rendeltetészerű használata.

FIGYELMEZTETÉSEK

A színezés és a felhordás előtt a terméket alaposan fel kell keverni. Friss, illetve lúgos kémhatású aljzatra nem alkalmazható; ilyen esetekben meg kell várni a felület száradását.

A terméket a teljes felhordási folyamat során védeni kell a fagytól és az erős hőmérséklet ingadozásoktól.

Nem alkalmazható, ha a levegő, az aljzat vagy a termék hőmérséklete +5 °C alatti vagy +35 °C feletti.

A környezeti relatív páratartalom nem haladhatja meg a 75%-ot, az aljzat nedvességtartalma pedig legfeljebb 10% lehet.

A termék optimális teljesítményjellemzőinek elérése érdekében javasolt a felhordást a fenti feltételek betartásával végezni.

Ajánlott minden munkát azonos gyártási tételből (batch) származó anyagok felhasználásával befejezni, a színeltérések elkerülése érdekében.

SZERSZÁMOK TISZTÍTÁSA

Használat után azonnal, vízzel tisztítsa meg a szerszámokat.

TÁROLÁSI FELTÉTELEK ÉS ELTARTHATÓSÁG

A terméket lehetőleg a gyártástól számított 2 éven belül fel kell használni, eredeti, bontatlan csomagolásban, megfelelő hőmérsékleti körülmények között.

Tárolási hőmérséklet: +5 °C és +30 °C között.

EU határérték (2004/42/EK irányelv szerint):

- A/l kategória: dekoratív hatású festékek (vízbázisú): 200 g/l (2010)
- A termék max. 200 g/l VOC-t tartalmaz.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

A terméket a hatályos higiéniai és biztonsági előírásoknak megfelelően kell használni.

Használat után a csomagolóanyagot nem szabad a környezetbe juttatni, a maradékot hagyja teljesen megszáradni, majd veszélyes hulladékként kezelje.

További információkért kérjük, tekintse meg a termék biztonsági adatlapját (SDS).