

# Zeus

**Beltéri dekoratív bevonat arany- vagy ezüst fém pigmentekből „féMLEMEZ” hatással.**

## TERMÉKLEÍRÁS

Zeus egy beltéri dekoratív bevonat, mely féMLEMEZ hatást kelt.

Összetétele: egy különleges kopolimer, válogatott fémes pigmentek és reológiai módosítók, amelyek kiváló feldolgozhatóságot biztosítanak a terméknek.

## JELLEMZŐK

Kötőanyag típusa: vízben diszpergált kopolimer

Fajsúly:

Zeus Arany:  $1,23 \pm 0,05$  g/ml

Zeus Ezüst:  $1,18 \pm 0,05$  g/ml

## SZÁRADÁS

(25 °C és 65% relatív páratartalom mellett):

Tapintásra száraz: 1 óra

Felülfesthető: 6 óra

## HIGÍTÁS

Felhasználásra kész

## SZÍN

- Arany
- Ezüst
- Színezhető saját színekártya szerint

## KIADÓSSÁG

6-9 m<sup>2</sup>/liter, két rétegben

## KISZERELÉS

1 liter

## FELHORDÁS

**FéMLEMEZ hatás** (Effetto Lamina Metallica)

1. Felület előkészítése:
  - Távolítsa el a felületről az esetleges egyenetlenségeket, tisztítsa meg a felületet.
2. Első réteg felhordása:
  - Rozsdamentes acél spatulával vigyen fel egy réteg Zeus-t, ügyelve arra, hogy ne keletkezzenek anyagfelhalmozódások
  - A még nedves felületet glettvassal simítsa át
3. Száradás:
  - Várja meg a teljes száradást, általában 6 óra.
4. Második réteg felhordása:
  - Rozsdamentes acél spaklival vigye fel a második réteget
  - Szükség esetén, esztétikai okból, ugyanilyen módon felhordható további réteg

Teljes száradási idő: kb. 24 óra, a felület típusától, nedvszívó képességétől és környezeti feltételektől függően.

**Rozsdás lemez hatás** (Effetto Lamina Ossidata)

### Alapozás:

A teljesen száraz felületre 2 réteg IRONic Fondo-t vigyen fel hengerrel vagy ecsettel, hígítva.

Első Zeus réteg:

Az alapozó teljes száradása után (~8 óra) vigyen fel spatulával egy réteg Zeust, nem teljesen fedve az alapozót.

Második Zeus réteg:

Várja meg az első réteg száradását, majd ugyanolyan módon vigye fel a második réteget.

Oxidációs fázis:

A teljes száradás után (~12 óra) vigye fel az IRONic Liquido Antichizzante-t a Zeus által nem fedett alapozott részekre.

Az oxidációs fázis ismételtető legalább 2 órás szünetekkel, az anyag mennyiségét és az időt az elérni kívánt esztétikai hatás szerint szabályozva.

## A FELÜLET VÉDELME

- A védőréteg felhordása előtt el kell távolítani a természetes, oxidációból eredő port, finoman tiszta, száraz ecsettel
- A felület védelme vagy fényesség növelése érdekében egy réteg Wall2Floor Clear Finish Bi-Component Glossy A vihető fel, hengerrel

## AJÁNLÁS

Javasolt, hogy minden munkát azonos gyártási tételből származó anyaggal fejezzenek be.

Több gyártási tétel használata esetén célszerű azokat előzetesen összekeverni, hogy elkerülhetők legyenek az enyhe színeltérések.

A termékek helyes használatához, hígításához és felhordásához figyelmesen olvassa el a vonatkozó műszaki adatlapot.

Az aljzat előkészítése, a termékek előkészítése és a felhordás minden fázisában ajánlott a megfelelő szerszámok és az egyéni védőeszközök (EVE / DPI) használata

Az eszközöket használat után azonnal vízzel kell tisztítani.

A terméket a gyártástól számított 2 éven belül javasolt felhasználni, amennyiben az eredeti, bontatlan csomagolásban, megfelelő hőmérsékleten van tárolva

## TÁROLÁS ÉS BIZTONSÁG

- A terméket a gyártástól számított 2 éven belül javasolt felhasználni, ha az eredeti, bontatlan csomagolásban, megfelelő hőmérsékleten van tárolva.
- 2004/42/CE irányelv:
- A Zeus legfeljebb 200 g/l VOC-t tartalmaz.
- A termék nem igényel címkézést a hatályos szabályozás szerint.
- A terméket a hatályos egészségvédelmi és biztonsági előírások szerint kell használni.
- Ne öntse a maradékot a csatornába, folyóvízbe vagy a talajba. Használat után a maradékot hagyja teljesen megszáradni, és kezelje speciális hulladékként.
- Gyermekek elől elzárva tárolandó.
- További információkért tekintse meg a biztonsági adatlapot.

A COLORIFICIO NOVACOLOR garantálja, hogy a jelen adatlap információi a legjobb tudása és műszaki tudományos ismeretei szerint kerültek összeállításra.

Ugyanakkor nem vállal felelősséget a termék felhasználásával elért eredményekért, mivel az alkalmazás körülményei azon kívül esnek az ellenőrzésén.

Javasolt mindig ellenőrizni a termék tényleges alkalmasságát az adott konkrét esetre.

A jelen adatlap érvényteleníti és helyettesíti az összes korábbi adatlapot.